



نسخه‌ای که نانواکسیدهای فلزی می‌پسند

روش کارآمد در حذف فلزهای سنگین از آب

فرانک منطقی
 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 اکرم امیدواری
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده


نانواکسیدهای فلزی و از جمله نانواکسیدهای آهن، به عنوان جاذب‌های سطحی بسیار کارآمد، به طور گسترده برای حذف فلزهای سنگین از آب و فاضلاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از آنجا که نانواکسیدهای فلزی مغناطیسی به راحتی در یک میدان مغناطیسی از آب جدا می‌شوند توجه فزاینده‌ای را به خود جلب کرده‌اند. از سوی دیگر، جداسازی و بازیافت این جاذب‌ها از آب، به آسانی امکان‌پذیر است. با چنین برتری‌هایی، استفاده از این ذره‌ها برای بهبود بازده علمی و کاهش هزینه‌ها در جریان پالایش آب ضروری به نظر می‌رسد. با این حال، برای توسعه این کاربردها در کاهش آلودگی فلزهای سنگین، کاستی‌هایی وجود دارد که باید برطرف شود.

کلیدواژه‌ها


نانوذره مغناطیسی، فلزهای سنگین، جاذب، جذب سطحی، ژئولیت، نانواکسید فلزی

مقدمه

تاکنون روش‌های گوناگونی برای برطرف کردن فلزهای سنگین از آب پیشنهاد شده است که رسوب‌دهی شیمیایی، تبادل یونی، جذب سطحی، صاف کردن غشایی و فناوری‌های الکتروشیمیایی از آن جمله‌اند. در این میان، روش جذب سطحی انعطاف بیشتری در طراحی و عمل داشته است و به علت ویژگی برگشت‌پذیری، امکان تأمین جاذب با استفاده از فرایندهای بازجذب در آن وجود دارد. از این رو، فرایند جذب سطحی یکی از روش‌های اصلی برای حذف فلزهای سنگین به شمار می‌رود. از میان انواع جاذب‌های سطحی که در دسترس قرار دارند می‌توان به نانواکسیدهای فلزی اشاره کرد. کارایی ویژه این ذره‌ها از سطح بزرگ و فعالیت زیاد آن‌ها ناشی می‌شود [۱ و ۲] همچنان‌که اندازه ذره‌ها از میکرومتر به نانومتر کاهش می‌یابد، انرژی



شکل ۱ ساختار بلوری بنتونیت شامل چهاروجهی های SiO_4 و هشت وجهی های AlO_6 کاتیون های بین لایه ای با کره نشان داده شده اند.



سطح آن‌ها زیاد شده، موجب کاهش پایداری آن‌ها می‌شود. برهم کنش‌هایی همچون نیروهای وان دروالسی - که موجب انباشته شدن نانوذره‌ها می‌شوند- ظرفیت و گزینش پذیری زیاد این ذره‌ها را به شدت کاهش می‌دهند. برای بهبود کاربرد نانو اکسیدهای فلزی، آن‌ها را روی بسترهای متخلخل بزرگ بارگذاری می‌کنند که به این ترتیب جاذب‌های سطحی مرکب به دست می‌آیند [۳]. کربن فعال، مواد طبیعی و میزبان‌های مصنوعی از جنس پلیمرها به عنوان بستر متخلخل کاربرد فراوان دارند.

بسترهای طبیعی

داد و از آن برای حذف جذبی سرب از محلول‌های آبی استفاده کرد [۴]. در این پژوهش سطح ویژه بنتونیت پوشش داده شده افزایش یافت و ظرفیت جذب آن نسبت به سرب بیشتر شد. نتایج مشابهی نیز در جذب Cr(III) و Zn(II) گزارش شد [۶ و ۵]. در تمام نمونه‌های بنتونیت، جذب سرب با افزایش تدریجی pH، افزایش نشان می‌داد زیرا H^+ می‌تواند در اشغال مکان‌های جذب، با Pb^{2+} رقابت کند.

جاذب‌های مغناطیسی بر پایه نانو اکسیدهای فلزی


بر اساس خواص مغناطیسی برخی از نانو اکسیدهای آهن، جاذب‌های ترکیبی مغناطیسی برای جداسازی فلزهای سنگین از محیط ساخته شده‌اند. در ساخت برخی از این جاذب‌ها اصلاح شیمی سطح نانو آهن اکسید مغناطیسی از راه عامل دار کردن انجام می‌گیرد. به نظر می‌رسد اصلاح سطح نانو آهن اکسید مغناطیسی، از انباشتگی و اکسایش این ذره‌ها در محیط آبی جلوگیری می‌کند [۷ و ۸]. چنان‌که در شکل ۲ نشان داده شده است، با ایجاد پیوند کووالانسی میان پلی آکرلیک اسید (PAA) و نانوذره‌های Fe_3O_4 ، و سپس عامل دار کردن آن با گروه آمین، نانو جاذب مغناطیسی جدیدی تهیه می‌شود. [۹]

با تنظیم اندازه نانوذره‌های مغناطیسی از ۱۰nm به ۲۳nm، در دمای 300K ، ویژگی فرار مغناطیسی از نانوذره‌های یاد

برای بهبود کارایی نانو اکسیدهای فلزی در جذب سطحی فلزهای سنگین، نه تنها پژوهش‌های فراوانی روی ویژگی این ذره‌ها - مانند پژوهش بر ریخت‌شناسی^۱، اندازه ذره‌ها، میزان خواص مغناطیسی، ساختار بلوری و سطح ویژه آن‌ها- انجام گرفته است بلکه تولید جاذب‌های ترکیبی در رفع مشکلات ناشی از کاهش فعالیت نانوذره‌ها مورد توجه بوده است. سوار کردن نانوذره‌ها روی بسترهای متخلخل بزرگ، تولید جاذب‌هایی با شکل کنترل شده و کارایی زیاد را امکان‌پذیر می‌کند و مشکلات فنی موجود را - که به دلیل انباشتگی ذره‌ها و در نتیجه، دشوار شدن جداسازی آن‌ها ایجاد می‌شود- برطرف می‌کند.

از جمله موادی که به عنوان بستر یا میزبان طبیعی برای این منظور به کار می‌روند می‌توان ماسه، اکسیدهای فلزی مانند آلومینیم اکسید، کمپلکس منگنز اکسید و بنتونیت را برشمرد. بنتونیت، نوعی خاک رس طبیعی دانه درشت است که واحدهایی از یون‌های سیلیسیم و آلومینیم را دربردارد، شکل ۱. این ساختار باعث ایجاد بار سطحی منفی روی خاک می‌شود. همچنین، بنتونیت با سطح دو خصلتی وابسته به pH، ظرفیت زیاد در تعویض یون و حالت‌های انباشتگی گوناگونی که از خود نشان داده است به عنوان یک جاذب بسیار عالی برای جذب فلزهای سنگین از محلول‌های آبی مطرح شده است. [۴]

یک گروه پژوهشی، بنتونیت خام را با آهن اکسید پوشش



استفاده می‌شود. به این ترتیب جاذب‌های سطحی مرکب معرفی می‌شوند.
 در کنار نانوذره‌های فلزی معمولی، نانوآکسیدهای فلزی مغناطیسی، توجه فراوانی را به خود جلب کرده‌اند. این ذره‌ها در میدان مغناطیسی می‌توانند به راحتی از آب جدا شوند.

شده مشاهده می‌شود. این ذره‌ها می‌توانند یون‌های دوظرفیتی مس، سرب، نیکل و کادمیم را به خوبی جذب کنند در حالی که، افزایش pH کلیت شدن یون‌ها را افزایش می‌دهد. گفتنی است که توانایی جذب نانوذره‌ها در برابر همه این یون‌ها، با افزایش دما زیاد می‌شود.

پشتیبانی نانوذره‌ها با زئولیت

زئولیت‌ها گزینه‌ای ارزان و مناسب برای آلاینده‌های آلی و معدنی هستند [۱۰]. زئولیت‌های طبیعی کم‌هزینه‌اند و در حذف آلاینده‌های فلزی به روش تبادل یونی، به خوبی عمل می‌کنند. ظرفیت جذب زئولیت‌ها از سطح ویژه زیاد و بار منفی خالصی که روی آن‌ها وجود دارد، نتیجه می‌شود [۱۱]. زئولیت NaY با برخورداری از حفره‌هایی که قطر آن‌ها به ۰/۷۸ nm می‌رسد جاذب خوبی در برابر فلزهای سنگین است. در همین حال، زئولیت می‌تواند یک میزبان بسیار خوب برای کپسول کردن نانوذره‌های آهن اکسید باشد.

نتیجه‌گیری

نانوذره‌های اکسید فلزی به عنوان جاذب‌های سطحی بسیار کارا در حذف فلزهای سنگین از آب و فاضلاب، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این ذره‌ها در آب به شکل توده درمی‌آیند و تمایل آن‌ها به انباشته شدن سبب از بین رفتن کارایی آن‌ها می‌شود. برای رفع این کاستی، از روش بارگذاری نانوذره‌ها روی بسترهای متخلخل بزرگ- که به عنوان میزبان عمل می‌کنند-

1. morphology

1. Henglein, A. *Chem. Rev.* **1989**, *89*, 1861.
2. El-Sayed, M.A. *Acc.chem. Res.* **2001**, *34*, 257.
3. Pradeep, T. *Thin Solid Films*, **2009**, *517*, 6441.
4. Mandavian, A.R.; Mirrahimi, M.A.S. *Chem. Eng. J.* **2010**, *159*, 264.
5. Eren, E. *J. Hazard. Mater.* **2009**, *165*, 63.
6. Sari, A.; Tuzen, M.; Soyhlak, M. *J. Hazard. Mater.* **2007**, *144*, 41.
7. Illes, E.; Tombacz, E. *Colloids Surf. A*, **2003**, *230*, 99.
8. Illes, E.; Tombacz, E. *J. Colloid Interface sci.* **2006**, *295*, 115.
9. Haung, S.H. *J. Hazard. Mater.* **2009**, *163*, 174.
10. Murry, H.H. a general overview, *Appl. Clay Sci.* **2000**, *17*, 207.
11. Cadena, F.; Rizvi, R.; Peter, R. W. Proceedings 22nd Mid Atlantic Industrial Waste Conference, Drexel University, **1990**, 77.