



پروانه نصیری

کارشناس ارشد شیمی معدنی و معلم شیمی ناحیه ۲ شهری

جهان کم تر شناخته

چکیده

کشف نانولوله‌ها از کشف‌های بزرگ حوزه فناوری نانو به شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین اعضای این گروه نانولوله‌ها، نانولوله بورونیتريد است که به‌عنوان یک نانولوله غیرکربنی، با ویژگی‌های متفاوت نسبت به همتای کربنی خود، می‌تواند در محیط‌های زیست‌شناختی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله ساختار و روش‌های تهیه نانولوله بورونیتريد بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها: فناوری نانو، نانولوله، نانولوله بورونیتريد

مقدمه

بیش از ده سال از آغاز آشنایی با نانولوله‌های بورونیتريد می‌گذرد. هم‌اکنون این ترکیب‌ها در مقدار زیاد تولید می‌شوند. از آنجا که این نانولوله‌ها کاربردهای مهمی در نانو الکترونیک دارند و در تولید چندسازه‌ها به کار می‌روند، دانستن شیمی آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

ساختار و عملکرد


بررسی نانولوله تک‌دیواره بورونیتريد به روش نیمه تجربی، دو مدل صندلی و زیگزاگ را برای ساختار آن مشخص کرده است. در مدل صندلی، گشتاور دو قطبی ترکیب صفر است در حالی که در مدل زیگزاگ چنین نیست. یکی از زمینه‌های مطالعه نانولوله‌ها، بررسی خواص الکتروشیمیایی نانولوله‌ها در حضور تعداد مساوی اتم‌های بور و نیتروژن است که به روش دوپ کردن، با نانولوله همراه شده‌اند. بنا به پژوهش‌ها، چنین نانولوله‌هایی در مقایسه با انواع غیردوپ شده دارای خواص الکترونی، مکانیکی، رسانایی و جدیدی هستند و در حوزه‌هایی، از جمله تهیه سازه‌های نوری و مشتق‌های الکترونیکی، مواد الکترونی فراسخت و حسگرهای ویژه کاربرد دارند.

نانولوله‌های بورونیتريد نسبت به انواع کربنی این نانولوله‌ها، دارای بارهای جزئی مثبت روی اتم B و بارهای جزئی منفی روی N هستند. در نتیجه، قطبیت نانولوله بورونیتريد از نانولوله‌های کربنی بیشتر است؛ از همین رو، نانولوله‌های بورونیتريد تک‌دیواره

جهت کاربرد در وسایل الکترونی و مکانیکی، از نانولوله‌های کربنی مناسب‌ترند.

در بررسی خواص ساختاری نانولوله بورونیتريد به روش مولکولی، ارتباط میان ساختار و قطر نانولوله مشخص شد. براساس این بررسی‌ها خاصیت فلزی مدل صندلی، و نیم‌رسانا بودن مدل زیگزاگ به قطر و نامتقارن بودن نانولوله ربط داده می‌شود.

شکل ۲، بورونیتريد هگزاگونال را نشان می‌دهد که ماده‌ای لایه‌ای شبیه گرافیت است و ساختار بلوری هگزاگونال دارد. اگرچه انتظار می‌رفت ویژگی‌های بورونیتريد هگزاگونال متفاوت از ساختارهای نانو مقیاس بورونیتريد باشد، پیشنهاد پیش‌بینی لایه‌های هگزاگونال برای تشکیل نانولوله‌ها، برای نخستین بار در سال ۱۹۹۴ مطرح شد. گروه پژوهشی به سرپرستی **روبیو** گزارش داد که این نانولوله‌ها می‌توانند به‌عنوان یک نیم‌رسانا عمل کنند. پیش‌بینی شده است نانولوله‌های بسیار باریک به قطر حدود $2^{\circ}A$ می‌توانند رفتار نیم‌رسانایی از خود نشان دهند در حالی که ویژگی‌های الکترونیکی نانولوله‌هایی که قطر بزرگ‌تر، در حدود $4^{\circ}A$ دارند بیشتر به یک توده بورونیتريد شبیه است. گفتنی است نانولوله‌های کشش‌یافته، ناپایدارتر از نمونه‌های دیگر هستند.



شکل ۱ ساختار نانولوله بورونیتريد

روش‌های تهیه

● روش تخلیه قوس الکتریکی


تهیه نانولوله‌ها در این روش به کمک تخلیه الکتریکی میان دو الکترود گرافیتی در محیطی از گاز یا مایع انجام می‌گیرد. جهت افزایش بازده، استفاده از تخلیه قوس میدان مغناطیسی یا به‌کار بردن آند چرخان برای تولید قوسی از پلاسما چرخنده نیز پیشنهاد شده است. در روشی که از قوس الکتریکی در محیطی خنثی استفاده می‌شود نانولوله‌ها

شده بورونیتريدها

نانولوله بورونیتريد تک دیواره جهت کاربرد در وسایل الکترونی و مکانیکی از نانولوله‌های کربنی مناسب‌ترند

بازدهی بالایی ندارد.

در انواع تک دیواره و چنددیواره تولید می‌شوند.




شکل ۲ ساختار بلوری هگزگونال بورونیتريد

● تبخیر لیزر

کولبرگ^۱ و همکارانش، که برای نخستین بار از این روش استفاده کردند، گونه‌های بورونیتريد مکعبی تک بلور را برای یک دقیقه در یک سلول سندان الماسی، در فشار ۵ تا ۱۵ گیگا پاسکال نیتروژن در برابر نور لیزر قرار دادند. از کاستی‌های این روش باید پایین بودن بازده تولید و وجود ناخالصی‌های بسیار به صورت ذره‌های ناخواسته در فراورده را برشمرد.

● واکنش‌های جانشینی

در سال ۱۹۹۸، اعضای گروه پژوهشی هان^۲ از نانولوله‌های کربنی به عنوان قالب استفاده کردند. آنان B_3O_3 را در یک بوتلهٔ سرباز قرار داده، با نانولوله‌های کربنی پوشاندند و این مجموعه را ۳۰ دقیقه در جریان نیتروژن و دمای $1500^\circ C$ در کوره‌ای القایی گذاشتند تا اتم‌های کربن با بور و نیتروژن جابه‌جا شوند. به این ترتیب نانولولهٔ کربنی بنا به چنین واکنشی به مصرف می‌رسد:



گفتنی است نانولولهٔ بورونیتريد به دست آمده از این روش، از نوع زیگزاگ است و در آن لوله‌ها انتهایی باز دارند، شکل ۳.

● رسوب بخار شیمیایی

لوری^۳ و همکارانش نخستین بار، ساخت نانولوله‌های بورونیتريد به این روش را گزارش کردند. آنان بورازین، $B_3N_3H_6$ ، را به عنوان واکنشگر و ذره‌های Ni، Co، NiB و Ni_3B را به عنوان کاتالیزگر به کار گرفتند. این فرایند در دمای ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ درجه سلسیوس، و مدت ۳۰ دقیقه، به تولید فراورده می‌انجامد. چن^۴ و همکارانش به همین روش عمل کردند و با استفاده از گرد بورونیتريد شش ضلعی آسیاب شده، نانوساختارهایی بی‌شکل و نامنظم تهیه کردند. این فراورده، نخست تا دمای $1300^\circ C$ گرم، و بعد به آهستگی سرد شد تا نانولوله‌ها همراه نانوساختارهایی بامبو مانند، از جنس بورونیتريد به دست آید. در این روش آهنی بودن ظرف آسیاب، نیاز به استفاده از کاتالیزگر را برطرف می‌کند. به هر حال، از آنجا که فراورده به صورت آمیخته با مواد بی‌شکل به دست می‌آید این روش

نتیجه‌گیری

گسترش فناوری نانو به معرفی فراورده‌هایی ارزشمند با کارایی‌های متفاوت انجامیده است که نانولوله‌های بورونیتريد از آن جمله‌اند. این نانوساختارها نسبت به هم‌تاهای کربنی خود قطبی‌ترند و در وسایل الکترونی و مکانیکی بهتر ظاهر می‌شوند. همچنین با تغییر قطر نانولوله‌ها امکان تغییر رسانایی گرمایی آن‌ها وجود دارد. گفتنی است رسانایی گرمایی نانولوله‌های بورونیتريد اندکی از نانولوله‌های کربنی کمتر است.

همراهی عنصرهایی همچون اکسیژن کروم، وانادیم، کربن، ... که منجر به ایجاد خاصیت مغناطیسی در نانولوله‌های بورونیتريد می‌شود، ارزشمند است. از سوی دیگر، دوپ کردن نانولوله‌های کربنی با اتم‌های B و N، تولید نانولوله‌هایی بدون خواص مغناطیسی را امکان‌پذیر می‌کند. به این ترتیب هر دو خاصیت مغناطیسی در ساختارهایی نانو در دسترس قرار می‌گیرد. نانولوله‌های بورونیتريد با ساختار بلوری بسیار ویژه، قوی‌ترین نانوفیبرهای سنتزی شناخته می‌شوند. این خواص متنوع، در چنین نانوساختارهایی، آن‌ها را به عنوان موادی ارزشمند و قابل کاربرد در عرصه‌های گوناگون معرفی می‌کند.

* پی‌نوشت‌ها

1. Colberg
2. Han
3. Lourie
4. Chen

* منابع

1. Boughman, R.H.; Zakhidov, A. A. ; DeHeer, W. A. *Science*, **2002**, 297.
2. Kahn, J. *National Geographic*, **2006**, 98.
3. Iijima, S. *Nature*, **1991**, 345, 56.