



سنگ‌ها و کانهای از دیدگاه اقتصادی

مصطفی شهرابی

درآمد

در جدول مندیلیف تاکنون ۱۱۱ عنصر شناخته شده ثبت گردیده که اغلب آن‌ها به صورت ترکیب در طبیعت وجود دارند. به عنوان مثال دو عنصر کلر و سدیم به صورت نمک‌طعام یا سدیم کلرید دیده می‌شود ولی تک عنصرها به ندرت در طبیعت یافت می‌شوند.

ترکیباتی که در پوسته جامد زمین صورت سنگ، کانی، خاک،... دیده می‌شوند اغلب ترکیبی از دو یا چند عنصر هستند. ترکیب‌هایی چون کلریدها، سولفیدها، آمیدها، سیلیکات‌ها، کربنات‌ها، سولفات‌ها، کلرات‌ها، نیترات‌ها و... از این جمله‌اند. عناصر فراوان موجود در پوسته زمین عبارتند از اکسیژن، سیلیسیوم، آلومینیوم، آهن، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، تیتانیوم، منگنز و هیدروژن. ترکیب همین عناصر است که تشکیل کانی‌های کانسنگ‌ها و سنگ‌ها را می‌دهند و هر کدام به گونه‌ای مورد مصرف بشر، اعم از مصارف غذایی، صنعتی، تزئینی، دارویی... قرار می‌گیرند.

شناخت و استخراج این عناصر و ترکیب‌ها که گفتیم به صورت مواد خام در طبیعت وجود دارند از وظایف و توانمندی‌های دانش آموختگان علوم زمین است. بر آن شدیم که در این شماره و شماره‌های آینده به معرفی کانسنگ‌ها، کانی‌ها و سنگ‌ها و خاک‌ها از دیدگاه‌های مختلف به ویژه خواص و موارد مصرف آن‌ها در صنعت و اقتصاد پردازیم و شروع آن را معرفی «سنگ آهک» که یکی از فراوان‌ترین سنگ‌ها (کانسنگ‌ها) در طبیعت است قرار داده‌ایم.

کلیدواژه‌ها: سنگ آهک، میکرایت، آلوکم، آراغونیت، ایکس، گچ نوشتنی، لوماشل، آهک شکفتنه، عناصر کمیاب، کانسنگ، کلسیناتیون، صنایع ساختمانی

همواره با مقادیری کربنات منیزیم، سیلیس، رس و غیره همراه است. سنگ آهک به ندرت است تماماً از بلورهای کلسیت تشکیل شده باشد که در این حالت به آن میکرایت گفته می‌شود. همچنین ممکن است از تکه‌های مختلفی به نام آلوکم تشکیل شده باشد که در این صورت این تکه‌ها با سیمانی از بلورهای درشت و ریز کلسیت بهم پیوسته

سنگ آهک و کاربردهای آن

سنگ آهک سنگی است رسوی نام شیمیایی کلسیم کربنات و فرمول CaCO_3 . درجه سختی آن حدود ۳ و جرم مخصوص آن $2/7$ گرم بر سانتی‌متر مکعب است. کلسیت تنها کانی اصلی تشکیل دهنده سنگ آهک است. سنگ آهک صد درصد خالص عموماً در طبیعت وجود ندارد و

بیشتر از آهک زنده انبار کرده و نگهداشت.



آهک، بر حسب نوع مصرف، به صورت‌های سنگ آهک خرد شده، دانه‌بندی شده، آهک زنده و آهک شکفته به بازار عرضه می‌شود.

آهک زنده و آهک شکفته به دو صورت تهیه می‌گردد؛ یکی با ایجاد کوره‌های دستی آهکپزی در مقیاس کارگاه‌های کوچک آهکپزی با تولید کم، و دیگری با ایجاد کارخانه‌تولید آهک صنعتی که در آن سنگ آهک در کوره‌های ایستاده و یا دوار پخته می‌شود.


سنگ آهک مرغوب (با CaCO_3 زیاد) در گرمای از ۸۰۰ تا ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد و سنگ آهک نامرغوب (رسدار و قدری دولومیتی) در گرمای از ۱۱۰۰ تا ۱۴۰۰ درجه سانتی‌گراد پخته می‌شود. موارد کاربرد آهک در صنعت بستگی به مقدار اکسید کلسیم قابل حصول در آن دارد. کمتر سنگ آهکی وجود دارد که از نظر خلوص ۹۹٪ کربنات کلسیم داشته باشد، اما بیشتر سنگ آهک‌های قابل استفاده برای صنایع دارای ۹۸٪ خلوص کربنات کلسیم هستند. ناخالصی‌های آهکی شامل ترکیبات منیزیم، سیلیسیم، آلومینیم، آهن و منگنز است. این ناخالصی‌ها در کوره با مقادیری از اکسید کلسیم ترکیب شده و ترکیب‌های گوناگونی از سیلیسیم و آلومینیم و غیره را به وجود می‌آورند که برای برخی مصارف آهک زیان‌آور است. ولی اصولاً همه سنگ آهک‌هایی که دارای بیش از ۹۰٪ اکسید کلسیم (CaO) باشند به شرطی که درصد مواد زیان‌آور آن‌ها در حد مجاز باشد در صنعت قابل مصرف هستند.

در جدول ۱ صورت تجزیه آهک زنده^{۱۴} تجاری تیپیک ارائه شده است.

جدول ۱. صورت تجزیه آهک زنده به درصد

CaO	۹۳,۲۵-۹۸,۰۰
MgO	۰,۳۰-۲,۵۰
SiO_2	۰,۲۰-۱,۵۰
Fe_2O_3	۰,۱۰-۰,۴۰
Al_2O_3	۰,۱۰-۰,۵۰
H_2O	۰,۱۰-۰,۹۰
CO_2	۰,۴۰-۱,۵

اصولاً برای تهیه آهک پخته در کارخانه‌های تولید آهک، سنگ آهک مورد نیاز از نظر کیفی باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:



شده‌اند. قطعات آلوکم ممکن است از ذرات و تکه‌های خرد شده رسوبات آهکی پیشین، الیت‌ها^{۱۵} و یا قطعات آهکی پوسه‌تۀ جانوران تشکیل شده باشند. در حالتی که بخش بیشتری از عناصر سازنده یک سنگ آهکی پوسته یا صدف فسیل باشد، این سنگ در اصطلاح لوماشل^{۱۶} نامیده می‌شود. از گونه‌های دیگر سنگ آهک‌ها آراغونیت^{۱۷} و تراورتن^{۱۸} است که در اثر کارایی چشم‌های آب گرم به وجود می‌آید. اگر افت دمای آب چشم‌های کند باشد آراغونیت به وجود می‌آید و اگر این افت دمای دما به تندي صورت گیرد تراورتن تشکیل می‌شود.

در ایران به سنگ آراغونیت مرمر می‌گویند و نام تجاری انواع رنگی آن آنیکس^{۱۹} است. گچ نوشتنی^{۲۰} عبارت است از سنگ آهکی که سازنده‌های اصلی آن گونه‌هایی از فرامینیفرها هستند.


اساساً در طبیعت دو گونه سنگ آهک وجود دارد: سنگ آهک با کلسیم زیاد^{۲۱} که با حدود ۰/۵ تا ٪/۲ اکسید منیزیم همراه است؛ و سنگ آهک دولومیتی^{۲۲} که ممکن است از نسبت‌های مختلف آهک و دولومیت تشکیل شده باشد.

سنگ آهک

در صنعت عموماً به فراورده‌های زیر آهک^{۲۳} گفته می‌شود:

- سنگ آهک CaCO_3 خرد شده به ذرات ریز و دانه‌بندی شده؛
- آهک زنده (کلسینه^{۲۴}) CaCO_3 یا آهک بنایی که از پختن (کلسیناسیون) سنگ آهک به دست می‌آید؛
- آهک شکفته یا هیدراته^{۲۵} Ca(OH)_2 که از مجاورت آهک زنده با آب تهیه می‌شود؛

- سنگ آهک با کلسیم زیاد وقتی در اثر حرارت زیاد کاملاً کلسینه شده باشد. اگر ۱۰۰٪ ترکیب سنگ آهک را از کربنات کلسیم فرض کنیم در اثر حرارت ۴۴٪ از وزن خود را بدلیل متصاعد شدن CO_2 از دست می‌دهد و تبدیل به آهک زنده می‌شود.



از آنجا که آهک زنده میل شدیدی به جذب آب (رطوبت) و (CO_2) موجود در هوای باید آن را پیش از کاربرد دور از رطوبت و هوای نگاه داشت و یا چند هفته پس از تولید، آن را به مصرف رساند. نوع پایدارتر و تجاری آهک که با افزودن آب به آهک زنده تهیه می‌شود، آهک شکفته نام دارد که پس از آب گرفتن به صورت ذرات ریز خرد شده و یا به صورت پودر درمی‌آید که معمولاً در پاکت بسته‌بندی و به بازار مصرف عرضه می‌شود. آهک را بدين صورت می‌توان

مقدار کمی از سنگ آهک موجود، در جریان پختن کلسینه نمی‌شود؛ این قسمت از سنگ آهک را که کلسینه نمی‌شود اصطلاحاً مغزه (Core) می‌نامند. مغزه عموماً بین ۳ تا ۵٪ تا ۱۰٪ وزن آن را تشکیل می‌دهند و میزان آن بستگی به نوع کوره و روش پخت دارد. معمولاً ناخالصی‌ها در آهک زنده بین ۴ تا ۱۰٪ وزن آن را تشکیل می‌دهند و در مصارف شیمیایی آهک از عوامل مضر به حساب می‌آیند.

در شرایطی که منظور عرضه آهک به صورت شکفته باشد می‌توان آن را قبل از عرضه، بهوسیله روش جدایش با فشار هوا^{۱۷}، از وجود ناخالصی‌هایی مانند مغزه، سیلیکات‌ها و آلومینات‌ها به صورت فیزیکی پاک نمود. در عمل می‌توان آهک شکفته با ۲۲٪ CaO تا ۷۲٪ CaO تهیه نمود. (در شرایط خلوص کامل، آهک شکفته دارای ۷۴٪ CaO است که معادل آهک زنده با ۱۰۰٪ خلوص است) سایر ناخالصی‌های موجود در سنگ آهک عبارت از عناصر کمیاب^{۱۸} چون گوگرد، فسفر، آرسنیک، منگنز، استرانسیم و فلورین است که مقدار آن‌ها به صورت ppm بیان می‌شود که تشکیل می‌شود. جدول ۳ عناصر کمیاب مضر بر حسب نوع مصرف در آهک در آهک ارائه شده است.

جدول ۳. عناصر کمیاب مضر بر حسب نوع مصرف در آهک

عناصر کمیاب مضر	
صنایع تولید کلسیم کاربید	فسفر
" فولاد	سولفورها
" منوفسفات	آرسنیک و فلورین
" شیشه	آهن

مصارف آهک

- سنگ آهک، کلوخه، گرد آهک زنده، خمیر و گرد آهک شکفته در صنایع زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:
- صنایع ساختمانی، برای تولید سیمان و تهیه آجرهای ماسه آهکی، ملات و شفته آهکی؛
 - صنایع قندهزاری، شیشه‌سازی؛
 - صنایع فولاد؛
 - صنایع تولید کلسیم کاربید Ca₂C₆؛
 - صنایع تولید منیزیم (Mg) و صنایع تولید آلومینیوم (Al)؛
 - صنایع شیمیایی، که در آن آهک به عنوان یک ماده اولیه و هم‌چنین برای خنثی کردن اسید و مصارفی نظریه موارد زیر مصرف دارد:
 - عامل چسبندگی^{۱۹}
 - ماده قلیاکننده^{۲۰}
 - مواد روغنی جهت کم کردن استهلاک^{۲۱}
 - آبگیری تجزیه^{۲۲}
 - جاذب رطوبت
 - کمک ذوب^{۲۳}




افرون بر آن کیفیت ترکیب شیمیایی سنگ آهک در مجموعه معدن باید دارای وضع یکسان بوده و تغییرات CaO از ± 2 درصد فراتر نرود.

در شرایطی که سنگ آهک دارای ویژگی‌های بالا باشد می‌توان از آن آهک هواپی و اگر عیار $\text{SiO}_2 + \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{Al}_2\text{O}_3$ از ۸٪ باشد آهک هیدرولیک یا آهک آبی تهیه کرد. در زیر شرح کوتاهی درباره آهک هواپی و آهک هیدرولیک (آهک آبی) ذکر می‌شود:

آهک هواپی: از سنگ آهک تقریباً خالص بهوسیله کلسیناسیون^{۱۵} سنگ آهک در حرارت نزدیک به ۸۵۰ درجه سانتی‌گراد آهک هواپی تهیه می‌شود. این آهک به این دلیل آهک هواپی نامیده شده است که بهوسیله کربنیتیزاسیون، CaO در زیر نفوذ CO_2 هوا سخت می‌شود و به همین جهت در زیر آب این نوع آهک گیرش پیدا نمی‌کند.

آهک‌های هواپی ناخالص را که تا ۵٪ خاک رس دارند آهک فقیر یا کم‌چربی، و آهک‌های هواپی خالص را آهک‌های پرچربی می‌نامند.

آهک هیدرولیک: برخلاف آهک‌های هواپی، آهک هیدرولیک قابلیت سخت شدن و گیرش هم در هوا و هم در آب دارد (پی‌سازی دیوارهای ساحل) این نمونه آهک‌ها را بهوسیله نشان هیدرولیسیته^{۱۶} (i) که عبارت است از نسبت ترکیبات اسیدی به ترکیبات بازی می‌توان رده‌بندی نمود.



جدول ۲. طبقه‌بندی آهک بر حسب نشان هیدرولیسیته

نوع مصرف	عناصر کمیاب مضر
صنایع تولید کلسیم کاربید	فسفر
صنایع تولید کلسیم فولاد	سولفورها (گوگرد)
صنایع تولید کلسیم منوفسفات	آرسنیک و فلورین
صنایع تولید کلسیم شیشه	آهن

توضیح

کلسیناسیون و تهیه آهک هیدرولیک در حرارت نزدیک به ۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد انجام می‌شود. البته نباید حرارت از این مقدار تجاوز نماید که در آن صورت پدیده کلینکریزاسیون ایجاد می‌شود.

اگر یک سنگ آهک دارای ۲٪ ناخالصی باشد این ناخالصی پس از کلسینه شدن سنگ آهک، بسیار زیادتر (نزدیک ۴٪) می‌شود. زیرا حدوداً ۵۰٪ از وزن آهک بعد از پخته شدن در اثر متصاعد شدن CO_2 کم می‌شود. به علاوه

می شود (به میزان حدود ۳٪ چغندر مصرفی در کارخانه، آهک پخته مورد نیاز است).

ناخالصی مضر در سنگ آهکی که در صنایع قند مصرف می شود سیلیس است که مقدار آن نباید بیش از یک درصد باشد. سایر ناخالصی ها در صورتی که درصد کربنات بیش از ۹۷٪ باشد اشکال چندانی ایجاد نمی کند. در زیر ترکیب مجاز سنگ آهک مورد نیاز در صنایع قدسازی آمده است.

جدول ۴. آهک شکفته برای تولید گریس (Grease)



در تهیه آجر ماسه آهکی اگر درصد اکسید منگنز (MgO) بیشتر باشد وقت بیشتری برای پخت آجر لازم است. در شرایطی که آهک خالص در دسترس نباشد مصرف آهک با ۱۱٪ اکسید منگنز نیز امکان پذیر است ولی فرایند تهیه آجر مشکل تر شده و زمان پخت افزایش می یابد؛ به علاوه مرغوبیت آجر نیز پایین می آید. در این صورت دانه های سنگ آهک مصرفی باید خیلی ریزتر شود.

جدول ۵. سنگ آهک برای مصرف در صنایع تهیه فولاد

	نوع ترکیبات	CaO	MgO	Fe_2O_3	Al_2O_3	SiO_2	P_2O_5	S	L.O.I
درصد %		۵۴.۵	۰.۵	۰.۰۴	۰.۱	۰.۴	۰.۰۰۴	۰.۰۰۱	۴۳.۶

کلسیم در گرمای ۳۴۰۰ تا ۳۰۰۰ درجه سانتی گراد با کربن ترکیب شده و کلسیم کاربید (کاربیت) می دهد. کاربید نیز با آب ترکیب می شود و گاز استیلن (C_2H_2) و آهک شکفته (CaO) می دهد.

در اکثر بازارهای مصرف آهک، برای مصارف شیمیایی، آهک با کلسیم زیاد ترجیح داده می شود در صورتی که در مصارفی نظری صنایع شیشه سازی و خمیر سولوفیت ^{۲۶} و خنثی کردن اسید، آهک های دولومیتی ترجیح داده می شود.

در صنایع فولاد آهک به صورت سنگ آهک و به عنوان کمک ذوب فولاد ^{۲۷} به کار می رود که یکی از مهم ترین موارد مصارف آهک است. در این صنایع، آهک باعث گرفتن ناخالصی های موجود در فولاد مثل فسفر، گوگرد و سیلیس می شود.

آهک در فلواتاسیون مواد معدنی و در تحصیل طلا و نقره در عمل سیانیدیزاسیون مورد استفاده قرار می گیرد که نتیجه عمل، تولید ژیپس است.

در کوره آهک پزی کارخانجات قند، آهک به صورت سنگ آهک با دانه بندی ۸، ۱۳ و ۱۵ سانتی متر مصرف می شود. در این صورت خلوص سنگ آهک باید بیش از ۹۶٪ باشد. البته مقدار کمی آهک زنده نیز در صنایع قند مصرف

جدول ۶. سنگ آهک برای مصرف در صنایع شیمیایی

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)	دسته اول	دسته دوم	دسته سوم	دسته چهارم
بیشینه کاهش وزن LOI	۴۶	۴۶	۴۶	۴۴
SiO_2	۰.۷۵	-	۱	۲
Fe_2O_3	۰.۱۵	-	۰.۲۵	-
CaO بیشینه	۵۴	۵۳	۵۴	۵۰
MgO بیشینه	۲	۱	۰.۸	۱
$\text{Mn}_2\text{O}_۳$ بیشینه	۰.۰۶	-	-	-
CO_2 بیشینه	۴۲	۴۲	۴۲	۴۱
S بیشینه	-	-	۰.۱	-
P بیشینه	-	-	۰.۰۱	-
$\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$ بیشینه	-	-	۰.۵	۱.۵
$\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2$ بیشینه	-	۳	-	-

پی‌نوشت

1. Micrite 2. Allochem 3. O'olith
4. Lumachelle 5. Aragonite 6. Travertine
7. Onix 8. Chalk 9. High calcium limestone
10. Dolomitic limestone 11. Lime
12. Calcined limestone 13. Hydrated lime
14. Quick lime 15. Calcination
16. Hydrolicity 17. Air separation
18. Trace elements 19. Bonding agent
20. Solvent 21. Absorbtion
22. Hydrolyzation 23. Flux
24. Causlicizing agent 25. Lubricant
26. Sulfite pulp 27. Fluxing of steel 28. solvey

منابع

۱. استانداردهای مربوط به آهک، آجر، گچ و شن و ماسه مؤسسه استاندارد امریکا (ASTM)
۲. شاهیگ، امیر. ۱۳۶۰. بررسی مصالح ساختمانی خاک رس سنگ آهک و گچ در استان آذربایجان شرقی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، کریم پور، محمدحسن. ۱۳۷۸. کانی‌ها و سنگ‌های صنعتی معدنی کشور، دانشگاه فردوسی مشهد
۳. بنیان، احمد. ۱۳۶۳. مواد اولیه مصالح ساختمانی روش اکتشاف و مطالعه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سنگ آهک در صنایع تولید سیمان

ترکیب سنگ آهک مورد نیاز برای مصرف در تولید سیمان بستگی به نوع ماده مخلوط شونده (رس، مارن، شیل و غیره) با آن دارد ولی هرچه مواد مضر مثل K_2O , Cl , SO_3 , MgO , Na_2O در آن کمتر باشد بهتر است.

ویژگی سنگ آهک مصرفی در صنایع شیمیایی (مطابق استاندارد ۴۷۴۱)

سنگ آهک‌هایی که در صنایع شیمیایی به کار می‌روند، با توجه به درجه مرغوبیت یا موارد استفاده مختلفی که براساس خصوصیات شیمیایی دارد به چهار دسته زیر تقسیم می‌شود:

۱. برای ساخت پودر سفید‌کننده، مایع سفید‌کننده، منسوجات، روغن جلا، خمیر کاغذ؛
۲. برای تولید سودا-اش بهوسیله فرایند **سلوی**^{۲۸}، تولید سود سوزآور ($NaOH$) بهوسیله فرایند سودا-آهک؛
۳. برای ساخت کاربید کلسیم؛
۴. برای فرایند تهیه شکر.